

نام ماده معدنی : بازو ترم

Bazoterm

دانه بندی 1-0.063 میلیمتر باشد	دانه بندی :

جدول آنالیز شیمیایی	Chemical analysis Table
---------------------	-------------------------

Al ₂ O ₃	16-18 %
CaO	41-43 %
SiO ₂	22-24 %
MgO	12-14 %
Fe ₂ O ₃	<=3 %
C	<=0.5 %
C free	<= 0.2 %
H ₂ O	<= 0.8 %
S	<= 0.3 %

ملاحظات حمل

بسته بندی داخل بیگ بگ سر بسته قیف دار و با کامیون مسقف صورت پذیرد. حداکثر بازه وزنی بسته بندی 500 کیلو گرم میباشد.

محل مصرف : پاتیل و تاندیش

دمای ذوب : 1210 درجه سانتیگراد